

	エポキシパテ	ポリパテ	UV硬化パテ
硬度	◎	○	○
切削性	○	◎	◎
硬化速度	○(気温にもよるが15~30分)	△(気温にもよるが15~60分)	◎(気温の影響なし10~30秒)
一度に盛れる厚さ	◎化学変化式,厚さ制限なし	3～5ミリ	5ミリまで
耐水	あり	あり	あり
人体への安全性	△	△	◎溶剤フリー
パテ痩せ(硬化後の体積縮)	◎痩せがほとんどない	△パテ痩せする	◎痩せがほとんど無い
総合コメント	硬度や耐久性に優れており 造形物の作成に優れる。 おすすめ用途 家具/サッシ/木製建材/石材/ コンクリート/	車両など板金塗装の下地処理 で汎用され。広く浅い凹みを 埋めて成型する用途に特に優 れる。 おすすめ用途 壁ボード継ぎ目/アルミサッ シ/水切り板	UV照射で1分かからず硬化する ため、作業速度が上がり人工の 利益率が大幅改善。溶剤フリー で匂いが少なく幼児やペットが いる在宅現場でも安心 木部や鉄部の家財,建材,樹脂素材 におすすめ